


Bestå Briljant



*Enastående glans/kulör
Ser nymålat ut längst*
Utvecklad för nordiskt klimat*

Bestå Briljant är vår allra bästa täckfärg för träfasader som får din fasad att se nymålad ut längst*. Den är utvecklad för att klara vårt nordiska klimat med en enastående förmåga att hålla både glans och kulör. Produkten ger ett utmärkt skydd mot smutsupptagning och påväxt av svartmögel på färgfilmen. Bestå Briljant är framtagen för dig som vill ha en vacker yta och ett perfekt slutresultat som håller över tid.

*Jämfört med Alcros täckfärger för träfasad

Teknisk information

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Utomhus

MATERIALÅTGÅNG

6 - 8 m²/l

GLANS

Halvmatt

VERKTYG

Spruta, pensel, roller

MÅLNINGSTEMPERATUR

Lägst +7°C i luft- och ytemperatur

TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV LUFTFUKTIGHET

Klibbfri: ca 1 timme. Övermålningsbar: 3-4 timmar.

VERKTYGEN RENGÖRES MED

Vatten eller penseltvätt

BINDEMEDEL

Akrylat

VOC

Gränsvärde (Kat A/d): 130 g/l (2010). Produktens VOC < 130 g/l.

För aktuell uppdatering: www.alcro.se



Förvaras frostfritt



Förberedelse av ytor

Smutsiga ytor tvättas med Grovrent. Mögel och algpåväxt behandlas med Alcro Alg & Mögelmedel. Slipa blanka, hårda och hyvlade ytor samt vassa hörn med ett grovt sandpapper. Borsta eller skrapa ner grånat och poröst trä till fast underlag.

TIDIGARE MÅLADE YTOR Skrapa bort tjocka, spruckna eller lösa färgskikt helt. Måla trärena ytor samt ytor i dåligt skick med Bestå Grundfärg.

NYMÅLNING Stryk Bestå Grundolja Utomhus flödigt på ändträ, skarvar och spikhuvuden. Torka bort överskottsolja efter 30 minuter. Grundmåla hela ytan, fasad samt ändträ, med Bestå Grundfärg.

FABRIKSGRUNDAT VIRKE kan behöva grundas på nytt med Bestå Grundfärg. Rådgör med din Alcro återförsäljare.

Måla

Rör om färgen noggrant i burken före målning. Måla två 2 gånger flödigt med Bestå Brilliant. Två skikt ger alltid längre hållbarhet. Följ våra anvisningar om rekommenderad färgåtgång. Var extra noggrann med ändträ, spikhuvuden och skravar.

Rekommenderad åtgång:

Sågade paneler: 6-7 m²/l (Våt filmtjocklek: 130-160 mym;

Torr filmtjocklek: 50-60 mym)

Hyvlade eller tidigare målade paneler: 7-8 m²/l (Våt filmtjocklek: 110-140 mym; Torr filmtjocklek: 40-50 mym)

NOTERA! Se till att underlaget är torrt innan du målar, maximalt 16% fuktkvot. Måla inte när yttemperaturen är under +7°C. Måla inte på solheta ytor eller om det finns risk för regn nästa dag eller dagg inom 1-2 timmar efter målningens avslutande. På hyvlade paneler eller tidigare målade ytor kan det vara svårt att få tillräckligt med färg. Om skikten är tunnare än rekommenderat, bör ytterligare ett lager målas för att uppnå bästa hållbarhet.

Applicering med spruta eller roller måste efterstrykas med pensel. Använd en filtreringshalvmask mot fasta och flytande partiklar (FFP2) vid sprutning.

För byggnader av kulturhistoriskt intresse rekommenderas samma färgtyp som tidigare använts.

MÅLA PÅ FABRIKSGRUNDAD PANEL Paneler som

köps industriellt grundade med produkten Pinja Protect från Tikkurila Sverige AB kan anses ha ett fullständigt grundskydd. Vi rekommenderar två strykningar med Alcro Bestå Täckfärg. Tänk dock på att industrigrundade paneler som utsätts för väder och vind i mer än tio månader måste grundmålas för fullgott skydd.

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda och rengjorda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.

Skötselråd

Skölj fasaden med rent kallt vatten. Påför Alcro Grovrent, spädd enligt rekommendation för avsett ändamål. Skrubba därefter ytan och skölj rikligt med vatten. Vid varm och torr väderlek kan tvättmedlet torka - vattna (blötlägg) fasaden innan påförning av Grovrent och tvätta därför mindre partier åt gången.

Observera att Alcro Grovrent kan ha en etsande effekt på glas. Täck därför fönstren noga innan du tvättar fasaden.

Ytor utsatta för mögel rengörs med Alcro Alg & Mögelmedel, spädd enligt rekommendation för avsett ändamål. Skölj rikligt med vatten.

Högttryck kan även användas för att vattna och skölja av ytan, tänk på att rikta strålen längs med fasaden, ej rakt mot ytan så att smuts och vatten trycks in i fasaden.

Vid underhållstvätt av målade ytor skall de vara i så gott skick att de inte direkt suger upp vatten vid rengöringen (lite vatten tränger alltid in). Är ytorna i så dåligt skick att de suger upp vatten, det vill säga ytorna blir mörka, rekommenderar vi en ommålning. Börja alltid tvätta rent nerifrån och upp. Använd kommunalt vattentryck vid tvättning av träfasader. Vår rekommendation är att rengöringsmedel alltid ska sköljas bort ordentligt.

För mer information, kontakta Alcros Kundcenter eller din närmaste Alcro-återförsäljare.

Viktigt

OBS! Kontrollera att underlaget är torrt före målning, maximalt 16% fuktkvot.

Måla inte på solheta ytor eller om det är risk för regn eller dagg inom 1-2 timmar efter målningen avslutats.

Vid sprutning används filtrerande halvmask mot fasta och vätskeformiga partiklar (FFP2).

För bästa resultat bör gamla alkyd- och oljefärgsytor behandlas med Bestå Grundfärg.

Till byggnader med kulturhistoriskt intresse rekommenderas samma färgtyp som tidigare använts. Ytor som tidigare behandlats med lasyr bör grundmålas innan målning med Bestå Brilljant.

Besök www.alcro.se för mer information.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.

Version 211001

Nordic HW01
Brandisolerande färg

Produktnamn	P42 Nordic HW01 Brandisolerande färg
Produktkod	P42 HW01
Revisionsdatum	2020-03-16
Revision nummer	02
Ref	TDS NORDIC HW01 SWE

PRODUKTÖVERSIKT

Nordic HW01 är en vattenbaserad vit färg med brandisolerande egenskaper. Den är testad på nytt trä och tidigare målat trä. Nordic HW01 brandisolerande färg ska användas tillsammans med den toppfärg vi rekommenderar.

Nordic HW01 har följande fördelar:

- Testad och klassificerad som specificerad i testdata
- Vattenbaserad
- Testad med och utan primer
- Torkar snabbt, enkel att arbeta med, luktar lite
- Testad för Indoor Air Emissions



Produkten bedömd i
SundaHus Miljödata

BYGGVARUBEDÖMNINGEN

TESTDATA

Nordic HW-serie är klassificerad till:

- B-s1,d0, enligt EU Standard EN13501-1, baserat på test i enlighet med EN13823 SBI och EN11925-2 SFI.
- K₂10 i enlighet med EU-standard EN13501-2:2007 + A1 2009, baserat på test i enlighet med EN14135:2004.
- REI30 i enlighet EN1365-2 och 1363-1.
- EI60 i enlighet med 13501-2, baserat på test i enlighet med enlighet med 1364-1.
- Testad för Indoor Air Emissions enligt EN 16402:2013.

Producerad i Storbritannien av Intumescent Systems Ltd.

Brandklassificering	antal stryk /μ våtfilm	täcker m2/ liter	testreferens
B-s1,d0	1 x 125 μ	8	2008-CVB-R0678
K ₂ 10	2 x 125 μ	8	DBI PCA10037
REI30, RE30	2 x 125 μ	8	2017-Efectis-R0001924 2017-Efectis-R002216 2018-Efectis-R000437
EI60, EW60	2 x 125 μ	8	2006-Efectis-R0833(rev 1)

NOTERA

Typ av produkt: Vattenbaserad brandisolerande färg

Lagring: från 5°C till 30°C i torr miljö. Skydda färgen från frost.

Hållbarhetstid: 6 månader från produktionsdatum.

Påföring: Pensel, rulle eller spruta. **Viktigt:** varje lager måste vara **helt torrt** innan nästa lager påförs.

Nordic HW01 måste skyddas av ett topplager. Beroende på underlag kan också en grundfärg behövas.

VÄNLIGEN LÄS BRUKSANVISNINGEN FÖR MER INFORMATION

Notera att Nordic HW01 är en specialistprodukt. Testa alltid varje batch i liten skala för att säkerställa vidhäftning och utseende för påförd färdig produkt.



Svensk distributör:

EOV Sverige AB | Hyvelvägen 3 | 444 32 STENUNGSUND | Telefon/Fax: 0303 65 420 | www.eldochvatten.se

Nordic HW01 Brandisolerande färg

FÖRBEHANDLING

Nordic HW01 är en vit brandisolerande målning för att ge nytt eller tidigare målat timmer en brandklassning. Rengör noggrant och se till att det är torrt och fritt från damm, rester av fett, rengöringsmedel och så vidare. Nordic HW01 appliceras direkt på obehandlat barrträ, spånskiva eller OSB-platta. Om Nordic HW01 skall målas på andra typer av trä eller på tidigare behandlade ytor bör man stryka på ett lager grundfärg, eftersom underlaget kan påverka vidhäftning och finish.

Max fukthalt i underlaget: 14%. Min temperatur i rummet: 5°C

Viktigt: Nordic HW01 är en specialistprodukt. Den är enkel att arbeta med och kan påföras av lekmän, men det är viktigt att läsa instruktionerna på burken och i detta datablad noga. De egenskaper som Nordic HW01 har kan inte garanteras om instruktioner om förvaring och påföring inte har iakttagits. Testa alltid varje batch i liten skala innan arbetet inleds, eftersom underlagets struktur, fuktighet och temperatur kan inverka på produktens egenskaper.

PÅFÖR SÅ HÄR

Vänd burken med Nordic HW01 upp och ner och låt stå i 5 minuter så att alla partiklar fördelas. Vänd tillbaka burken med locket upp, tillsätt upp till 5% vatten och rör noga i 5 minuter. Om det är kallt i lokalen kan Nordic HW01 tjockna, ställ i så fall burken i en behållare med varmt vatten och rör väl - då blir produkten som färg i konsistensen igen. Vid påföring av Nordic HW01, se till att omgivningen är varm och torr, eftersom fukt och kyla påverkar torkprocessen.

- Om ytan redan är målad, eller om träet så kräver, använd grundfärg först. Lägg på ett tunt lager och se till att det är helt torrt innan Nordic HW01 läggs på.
- Påför 1 eller 2 lager Nordic HW01, beroende på vilken brandklass du söker. Se till att första lagret är helt torrt innan lager 2 målas på. Vid manuell påföring till EI60, mät våtfilm noggrant, alternativt lägg på 3 lager.
- Påför den toppfärg vi rekommenderar när Nordic HW01 har torkat. Nordic HW01 MÅSTE HA ETT TOPPLAGER.

Påför med : Borste, roller eller färgspruta. Tunna med upp till 10% vatten vid sprutmålning.

Brandklassificering	antal stryk /µ våtfilm	täcker m2/ liter	testreferens
B-s1,d0	1 x 125 µ	8	2008-CVB-R0678
K210	2 x 125 µ	8	DBI PCA10037
REI30, RE30	2 x 125 µ	8	2017-Efectis-R0001924 2017-Efectis-R002216 2018-Efectis-R000437
EI60, EW60	2 x 125 µ	8	2006-Efectis-R0833(rev 1)

RENGÖRING AV VERKTYG / FÖRVARING

Tvätta redskap i kallt tvålatten. För bästa resultat, tvätta ur penslarna i lite penseltvätt och skölj sedan med vatten. Förslut burken noggrant och använd innehållet innan hållbarhetstiden har löpt ut.

UNDERHÅLL

Väggar målade med Nordic HW01 och toppfärg kan rengöras med en väl urvriden trasa. Brandklassningen som uppnås med Nordic HW01 består så länge ytskiktet är intakt.



BUTIK • ENTREPRENAD • INDUSTRI

Materialförteckning Guldpärlan hus 1, 2, 3

Yta:

Produkt:

Kulör:

Liggande panel

Bestå Briljant

s0502-y

Stående panel

Bestå Briljant

s2002-y

Måleriobjekt Guldpärlan Hus 1		Objektnummer 24400230	
Kund GBJ BYGG VÄST AB	Kontaktperson Yama Schalizi	Tel	Mobil
Ansvarig för måleriobjektet Jan Pettersson		Tel	Mobil

Kontrollera att	OK	Anmärkning
Ny träfasad		
träkonstruktionen är rätt monterad	☒	
vädergrånat trä är borstat eller slipat	☒	
fabriksgrundad panels ändträ och obehandlade delar är grundade	☒	
behandling med penetrerande grundolja utförts	☐	
Befintlig träfasad		
befintlig färgtyp fastställt	☐	färgtyp:
befintliga träpanels ändträ, frånskär- skarvar o avstånd till mark	☒	
förbehandling utförts enligt arbetsbeskrivning:	☒	
☐ tvättning	☐ hel skrapning	
☐ borttagning all befintlig färg	☐ lagning rötskador	
☐ oljning nya skarvar	☐ tätning sprickor (akrylmassa)	
färgmaterial är enligt beskrivning	☐	
oljning utförts på alla trärena ytor	☐	
Ny och befintlig träfasad		
Träets fukthalt ej överstiger 18 %	☒	
grundning utförts enligt beskrivning	☐	Fabriksgrundat
mellanstrykningen utförts enligt beskrivning	☐	På fabrik
färdigstrykningen utförts enligt beskrivning	☒	
arbetet utförts enligt färgtillverkarens anvisningar	☒	
temperaturen är minst + 7 °C och högst + 30 °C	☒	
ställningar och skyddsanordningar är godkända	☐	
	☐	
	☐	
	☐	
	☐	

Egenkontroll utförd av Jan Pettersson	Datum 2021-10-17	Sign 
--	---------------------	---

Måleriobjekt Guldpärlan Hus 2		Objektnummer 24400230	
Kund GBJ BYGG VÄST AB	Kontaktperson Yama Schalizi	Tel	Mobil
Ansvarig för måleriobjektet Jan Pettersson		Tel	Mobil

Kontrollera att	OK	Anmärkning
Ny träfasad		
träkonstruktionen är rätt monterad	☒	
vädergrånat trä är borstat eller slipat	☒	
fabriksgrundad panels ändträ och obehandlade delar är grundade	☒	
behandling med penetrerande grundolja utförts	☐	
Befintlig träfasad		
befintlig färgtyp fastställt	☐	färgtyp:
befintliga träpanels ändträ, frånskär- skarvar o avstånd till mark	☒	
förbehandling utförts enligt arbetsbeskrivning:	☒	
☐ tvättning	☐ hel skrapning	
☐ borttagning all befintlig färg	☐ lagning rötskador	
☐ oljning nya skarvar	☐ tätning sprickor (akrylmassa)	
färgmaterial är enligt beskrivning	☐	
oljning utförts på alla trärena ytor	☐	
Ny och befintlig träfasad		
Träets fukthalt ej överstiger 18 %	☒	
grundning utförts enligt beskrivning	☐	Fabriksgrundat
mellanstrykningen utförts enligt beskrivning	☐	På fabrik
färdigstrykningen utförts enligt beskrivning	☒	
arbetet utförts enligt färgtillverkarens anvisningar	☒	
temperaturen är minst + 7 °C och högst + 30 °C	☒	
ställningar och skyddsanordningar är godkända	☐	
	☐	
	☐	
	☐	
	☐	

Egenkontroll utförd av Jan Pettersson	Datum 2021-10-17	Signa 
--	---------------------	---

Måleriobjekt Guldpärlan Hus 3		Objektnummer 24400230	
Kund GBJ BYGG VÄST AB	Kontaktperson Yama Schalizi	Tel	Mobil
Ansvarig för måleriobjektet Jan Pettersson		Tel	Mobil

Kontrollera att	OK	Anmärkning
Ny träfasad		
träkonstruktionen är rätt monterad	☒	
vädergrånat trä är borstat eller slipat	☒	
fabriksgrundad panels ändträ och obehandlade delar är grundade	☒	
behandling med penetrerande grundolja utförts	☐	
Befintlig träfasad		
befintlig färgtyp fastställts	☐	färgtyp:
befintliga träpanels ändträ, frångående skarvar o avstånd till mark	☒	
förbehandling utförts enligt arbetsbeskrivning:	☒	
☐ tvättning	☐ hel skrapning	
☐ borttagning all befintlig färg	☐ lagning rötskador	
☐ oljning nya skarvar	☐ tätning sprickor (akrylmassa)	
färgmaterial är enligt beskrivning	☐	
olja utförts på alla trärena ytor	☐	
Ny och befintlig träfasad		
Träets fukthalt ej överstiger 18 %	☒	
grundning utförts enligt beskrivning	☐	Fabriksgrundat
mellanstrykningen utförts enligt beskrivning	☐	På fabrik
färdigstrykningen utförts enligt beskrivning	☒	
arbetet utförts enligt färgtillverkarens anvisningar	☒	
temperaturen är minst + 7 °C och högst + 30 °C	☒	
ställningar och skyddsanordningar är godkända	☐	
	☐	
	☐	
	☐	
	☐	

Egenkontroll utförd av Jan Pettersson	Datum 2021-10-17	Sign 
--	---------------------	---